



## MASSETTO SEMI-RAPIDO PREMISCELATO CEMENTIZIO TIPO TRADIZIONALE A RAPIDA ESSICCAZIONE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Il **MASSETTO SEMI-RAPIDO** è un massetto premiscelato a base di cementi speciali, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, e tempi di indurimento controllati. Per interni ed esterni.

### CAMPI D'IMPIEGO

**MASSETTO SEMI-RAPIDO** è appositamente formulato per la realizzazione di massetti esterni ed interni per la posa di piastrelle ceramiche, cotto, e pietre naturali. È particolarmente indicato qualora si vogliano eseguire lavori in cui siano richiesti tempi rapidi di essiccazione del prodotto.

### METODO APPLICATIVO-ISTRUZIONI

**MASSETTO SEMI-RAPIDO** è un prodotto pronto all'uso con semplice aggiunta del 7% circa di acqua ed accurata miscelazione per circa 3 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi e con consistenza tipo terra umida. **MASSETTO SEMI-RAPIDO** può essere miscelato con pompa da **MASSETTO SEMI-RAPIDO**, betoniere e sistemi automatici di pompaggio. Dopo aver realizzato le fasce di livello, riempire le superfici interne alle fasce costipando il materiale deposto, quindi frattazzare a mano con l'ausilio di disco rotante e/o staggia per ottenere una superficie piana. In caso di realizzazione di **MASSETTO SEMI-RAPIDO** galleggiante stendere accuratamente una barriera impermeabile (polietilene, PVC, ecc.) sul fondo, sovrapponendo i vari fogli adiacenti per almeno 15 - 20 cm tra di loro. Assicurarsi che i supporti siano privi di residui di grasso o altro materiale, si consiglia di bagnare preventivamente le superfici fino a rifiuto. **MASSETTO SEMI-RAPIDO** può essere applicato a temperature comprese tra +5° C e + 35° C.

### CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

- Granulometria Max	≤ 3 mm.
- Acqua d'impasto	Circa 7 %
- Pedonabilità	12 h ca. a + 20° C
- Tempo di essiccazione indicativo a +20° C e 65% U.R. per un massetto di 4 cm di spessore	48 ore per pavimenti ceramici in genere; 10 giorni per un umidità residua inferiore al 2%; a temperature più basse e/o U.R. più alta i tempi di asciugatura aumentano.
- Reazione al fuoco	Classe A1 - non infiammabile.
- Resistenza a compressione a 28gg.	20 N/mm <sup>2</sup>

### ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE

**MASSETTO SEMI-RAPIDO** è irritante per contatto con la pelle, gli occhi e per ingestione. Si raccomanda quindi l'uso di guanti impermeabili, mascherine antipolvere ed occhiali a protezione completa. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e se persiste l'irritazione consultare un medico. Alla fine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua tutta l'attrezzatura.

### RESA E CONFEZIONI

Consumi	Circa 19 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore
Confezioni	Sacchi da 25 kg in pallet da 1.500 kg
Limite di utilizzo	3 mesi in sacchi integri ed ambienti asciutti

### VOCE DI CAPITOLATO

Massetti interni ed esterni saranno realizzati con il **MASSETTO SEMI-RAPIDO**, premiscelato a base cemento portland ed inerti altamente selezionati del Calcificio del Gargano S.r.l. avente granulometria ≤ 3 mm, dello spessore non inferiore a 4 cm, con una resistenza alla compressione a 28gg = 30 N/mm<sup>2</sup>.

### MALTE E MASSETTI

*I dati tecnici sopra riportati sono basati sull'attuale nostra migliore conoscenza del prodotto. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro servizio di Assistenza Tecnica.*