



Calcificio del Gargano S.r.l.

Stabilimento e Uffici:

Via San Marco in Lamis Km. 0,2 - 71011 - Apricena (FG)

Tel. 0882 641016 - Fax 0882 643091

www.calcificiodelgargano.com - info@calcificiodelgargano.com

C.C.I.A.A. REA Foggia 296694

C.F. e P.I. 04059930711

Capitale Sociale Euro 20.000,00 I.V.

IBAN: IT85P0503478270000000001680

PRIMER SCHEDA TECNICA

Data di revisione 4.08.21

Primer Bituminoso

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /FORNITORE

Nome commerciale: Primer bituminoso

Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume distillato e solventi rigenerati a rapida essiccazione.

FORNITORE : Calcificio del Gargano Srl Via San Marco in Lamis, Km 0,2

71011 Apricena (FG) - Puglia Tel.: +39 0882641016 P.Iva: 04059930711

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer bituminoso è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi distillati in soluzione con solventi ad essiccazione rapida ed aderisce su ogni superficie.

I solventi utilizzati sono prodotti rigenerati.

Può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido nero brillante

Peso specifico = $0,9 \pm 0,05$ Kg/dm³

Residuo secco = 35-40%

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 650 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

Completa: 30 min

5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia dai 100-300 gr/mq a seconda della superficie.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore.

Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi

Confezionamento : latte da 5 lt - 10 lt - 18 lt

10. COLORI E AVVERTENZE

Nero

Non utilizzare la fiamma sul prodotto non perfettamente essiccato.

Prodotto infiammabile.

Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.

Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

Attenersi scrupolosamente alle quantità di consumo previste, valutare la porosità del supporto in quanto l'utilizzo di quantità superiori a quelle necessarie, determina problemi di asciugatura del prodotto pregiudicando l'adesione del prodotto successivo.

Prima di utilizzarlo leggere attentamente la scheda di sicurezza

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Calcificio del Gargano si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.