



AUTOLIVELLANTE AD INDURIMENTO RAPIDO PER SPESSORI DA 1 A 10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

La **LIVELLINA RAPIDA** è un premiscelato cementizio (CT), pronto all'uso, a ritiro compensato ed indurimento rapido per la rasatura autolivellante dei pavimenti interni in spessori da 1 a 10 mm. È composta da speciali cementi a presa ed idratazione rapida, sabbie silicee di granulometria selezionata, resine ed additivi speciali. Il prodotto presenta ottima lavorabilità, fluidità e facilità d'utilizzo sia per impiego manuale, sia con pompa a pressione. Ottima resistenza a compressione (C30) e a flessione (F6), tempi di essiccazione e ritiro ridotti.

CAMPI D'IMPIEGO

La **LIVELLINA RAPIDA** è idonea per essere posata come autolivellante con spessori fino a 10 mm, di sottofondi nuovi e preesistenti, idonea alla successiva posa di ogni tipo di pavimentazione interna, di abitazioni e locali soggetti a traffico limitato.

Nel caso di pavimentazioni preesistenti procedere ad un'accurata pulizia e successivo trattamento con primer.

La **LIVELLINA RAPIDA** è particolarmente adatta per sopportare il traffico di sedie a rotelle.

La **LIVELLINA RAPIDA** va carteggiata e accuratamente pulita prima della posa in opera della pavimentazione, per scongiurare il rischio che eventuali efflorescenze e/o imperfezioni conseguenti la posa possano compromettere la durata e l'integrità della pavimentazione stessa.

Massetti in anidrite possono essere successivamente livellati con la **LIVELLINA RAPIDA** solo previa carteggiatura, pulizia e stesura di una mano di opportuno primer.

La **LIVELLINA RAPIDA** si applica in spessori fino a 10 mm per ogni singola mano, senza subire alcun ritiro, senza formare crepe e cavilli, fino a raggiungere un'ottima resistenza alla compressione, alla flessione, all'impronta e all'abrasione.

È possibile procedere alla posa dei pavimenti su **LIVELLINA RAPIDA** dopo circa 48 h dalla stesura, previa verifica con metodo al carburo di calcio. Per dettagli vedere apposito paragrafo.

METODO APPLICATIVO-ISTRUZIONI

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere senza crepe e parti incoerenti, privo di polvere, vernici, cere, oli o qualunque altra sostanza che possa ridurre l'adesione. Nel caso di supporti cementizi logori o sfarinati, rimuovere eventuali parti incoerenti e trattare la superficie con appretto consolidante.

Nel caso di pavimentazioni preesistenti procedere ad un'accurata pulizia e successivo trattamento con primer.

Nel caso di presenza di efflorescenze o imperfezioni conseguenti la posa, la **LIVELLINA RAPIDA** va carteggiata e accuratamente pulita prima della posa in opera della pavimentazione.

Massetti in anidrite possono essere successivamente livellati con la **LIVELLINA RAPIDA** solo previa carteggiatura, pulizia e stesura di una mano di opportuno primer.

Applicazione

Dopo aver preparato adeguatamente il sottofondo, è possibile passare all'applicazione della **LIVELLINA RAPIDA**.

Impastare un sacco di **LIVELLINA RAPIDA** con circa 6,5 litri d'acqua pulita, a mano o con mescolatore a basso numero di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea e senza grumi. Lasciare riposare per circa 2-3 min quindi riagitare brevemente il prodotto prima di stenderlo, in unica mano da 1 a 10 mm, con spatola d'acciaio o racla in gomma. È consigliabile mantenere la spatola o la racla in posizione inclinata durante l'applicazione in modo da ottenere lo spessore desiderato. La quantità di **LIVELLINA RAPIDA** impastata deve essere utilizzata entro 20/30 minuti (alla temperatura di +23°C).

La **LIVELLINA RAPIDA** può essere applicata anche meccanicamente, mediante l'utilizzo di idonee pompe. Si consiglia inoltre di utilizzare il rullo frangibolle per favorire l'eliminazione delle stesse.

Per la sua straordinaria caratteristica di autolivellamento, **LIVELLINA RAPIDA** cancella immediatamente le piccole imperfezioni (bave di spatolatura, ecc.).

Per una corretta posa in opera, priva di crepe e rotture, realizzare il getto rispettando tutti i giunti di dilatazione e/o strutturali esistenti nel sottofondo.

Per evitare crepe e rotture causate da accumuli di tensione, prevedere, prima del getto, giunti di frazionamento ogni massimo 25 m², con un rapporto massimo in lunghezza di 2 a 1 ed il lato più lungo non maggiore di 5 metri.

Nel caso si effettui la lavorazione che prevede un getto in più stanze, effettuare il frazionamento in corrispondenza di aperture nelle pareti, sporgenze o ambienti di geometria irregolare (tipo "L" o "U" ecc.), indipendentemente dalla loro superficie. Il giunto elastico potrà essere realizzato con elementi in PVC, senza interrompere l'eventuale rete di rinforzo annegata nel massetto.

Qualora sia richiesta una seconda mano è raccomandabile applicarla non appena la prima risulti pedonabile (circa 3 ore a +23°C).

La rasatura di **LIVELLINA RAPIDA** è idonea a ricevere la posa di pavimenti resilienti, tessili, ceramici e lignei incollati dopo opportuna asciugatura del prodotto (il tempo può variare a seconda dello spessore della lisciatura, della temperatura e umidità dell'ambiente).

Si raccomanda, così come descritto dalla norma UNI 11493-1 (massetti di classe CT a base di cemento e di leganti speciali, secondo la norma UNI EN 13813), di procedere alla posa di piastrelle solo dopo aver verificato, mediante l'utilizzo di prova al carburo (UNI 10329), che l'umidità residua sia inferiore al 3%. Nel caso la verifica venga effettuata con igrometro elettrico, i risultati sono puramente indicativi.

Il limite del 3% sopra citato si applica anche ai supporti (a base cementizia) per piastrellature all'esterno. In tali applicazioni il supporto, prima della posa, deve essere protetto dalle precipitazioni.

Non aggiungere altra acqua all'impasto che ha già iniziato la presa.

Non aggiungere all'impasto calce o cemento o gesso.

Non utilizzare **LIVELLINA RAPIDA** per sottofondi soggetti a continua risalita di umidità.

Non applicare una mano successiva di **LIVELLINA RAPIDA** quando la precedente è completamente asciutta; in tale caso, prima di procedere ad ulteriori rasature, applicare precedentemente un primer adeguato.

Non utilizzare **LIVELLINA RAPIDA** su superfici di metallo.

Non utilizzare **LIVELLINA RAPIDA** a temperatura inferiore ai +5°C.

Usare il prodotto allo stato originale senza apportare aggiunte e materiali estranei. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Pulizia

LIVELLINA RAPIDA è un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

- Granulometria Max	≤ 0,3 mm
- Massa Volumica della malta fresca	Circa 2,00 kg/dm ³
- Reazione al fuoco	Classe A1 - non infiammabile.
- Resistenza a compressione a 28gg	≥ 30 N/mm ² (C30)
- Resistenza a flessione a 28gg	≥ 6 N/mm ² (F6)
- Spessore applicabile	da 1 a 10 mm per mano
- Acqua d'impasto	~ 25%
- Tempi di lavorabilità	20/30 min
- Temperatura d'applicazione	+ 5°C / + 35°C
- Conduttività termica	λ = 1,40 W/mK
- Pedonabilità	A +23°C - 3/4 h dalla posa

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE

LIVELLINA RAPIDA è irritante per contatto con la pelle, gli occhi e per ingestione. Si raccomanda quindi l'uso di guanti impermeabili, mascherine antipolvere ed occhiali a protezione completa. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e se persiste l'irritazione consultare un medico. Alla fine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua tutta l'attrezzatura. Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

RESA E CONFEZIONI

Consumi	Circa 1,5 - 1,6 Kg/m ² per mm di spessore
Confezioni	Sacchi da 25 kg in pallet da 1500 Kg
Limite di utilizzo	12 mesi in sacchi integri ed ambienti asciutti

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di sottofondi cementizi interni, da eseguirsi con autolivellante cementizio a base cemento Portland ed inerti altamente selezionati, impastato fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi, adatto per essere posato con spessori fino a 10 mm, di sottofondi nuovi e preesistenti, idonea alla successiva posa di ogni tipo di pavimentazione interna, di abitazioni e locali soggetti a traffico limitato, da realizzarsi con **LIVELLINA RAPIDA** prodotta dal Calcificio del Gargano s.r.l.

La **LIVELLINA RAPIDA** in curva granulometrica ≤ 0,3 mm, va steso in unica mano da 1 a 10 mm, avente una resistenza alla compressione a 28 gg ≥ 30 N/mm² ed una resistenza a flessione ≥ 6 N/mm².

La **LIVELLINA RAPIDA** rispetta i requisiti della norma EN 13813 per i prodotti di classe CT/C30-F6, reazione al fuoco di classe A1.

DATI TECNICI

Tipodi malta	livellina a presa rapida	EN 13813
Natura chimica pura del legante	cemento Portland	
Intervallo granulometrico	< 0,3 mm	EN 1015-1
Massa volumica della malta fresca	≈ 2,00 kg/dm ³	EN 1015-6
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	
Confezione	sacchi 25 kg in pallet da 1500 Kg	
Acquad'impasto	≈ 25%	
Ritenzione d'acqua	≥ 95%	DIN 18555-7
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Spessore max	da 1 a 10 mm	
Consumi	≈ 1,5 - 1,6 kg/m ² per mm di spessore	

Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- proteggere le superfici dal sole battente e dal vento
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- vista l'ampia casistica inerente alla presenza di umidità nelle murature, ove sussistano dubbi o casi particolari, si consiglia di contattare la struttura tecnico commerciale CdG al fine di individuare il migliore intervento di risanamento possibile.
- impiegare solo su supporti resistenti, compatti, puliti e liberi da polvere, calcinacci, sali incrostati o muffe.
- non applicare su sottofondi in gesso, scagliola, su supporti verniciati, su elementi in legno, metallo o plastica.
- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere leganti o inerti che andrebbero a compromettere i requisiti tecnici del materiale.
- evitare eccessi con l'acqua d'impasto per non avere ritardi nei tempi di asciugatura e per non pregiudicare le prestazioni finali del prodotto.
- eseguire un'accurata pulizia delle superfici eliminando porzioni di materiale degradato ed eventuali parti friabili e inconsistenti.
- al fine di ottenere un adeguato risultato applicare uno spessore uniforme di **LIVELLINA RAPIDA** per uno spessore da 1 a 10 mm.
- eseguire la posa del prodotto senza esercitare pressione in fase di staggatura, un'elevata compattazione dell'impasto potrebbe aumentare la densità del materiale e modificare le prestazioni termiche finali.
- il prodotto messo in opera deve essere protetto per almeno 48 ore da dilavamenti, gelate e da evaporazioni repentine prodotte da sole battente o forte ventilazione; temperature inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C nelle 24 ore successive alla posa possono modificare sensibilmente i tempi di indurimento e pregiudicare le prestazioni finali del prodotto.
- per quanto non previsto consultare il sito internet www.calcificiodelgargano.com

I dati tecnici sopra riportati sono basati sull'attuale nostra migliore conoscenza del prodotto. Eventuali ulteriori informazioni possono esser richieste al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

www.calcificiodelgargano.com

Prodotto e Distribuito da:
Calcificio del Gargano

Stabilimento e uffici:
Via San Marco km. 0,2 - 71011 APRICENA (FG)
Tel. 0882.641016 - Fax 0882.643091
info@calcificiodelgargano.com