



FISSATIVO ACRILPOLIURETANICO AD ALTO POTERE ADESIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il **PRIMER FIX** è una resina acrilpoliuretana modificata a base acqua. Grazie alla sua bassa viscosità riesce a penetrare anche su supporti compatti poco assorbenti per una preparazione efficace della superficie da trattare.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **PRIMER FIX** Viene utilizzato prima di ogni applicazione di altri prodotti resinosi, dove è richiesta una maggiore adesione. Il prodotto avendo ottime caratteristiche di adesione viene utilizzato prevalentemente su supporti poco assorbenti tipo gres, ceramiche, marmi, travertino, vetromattone e guaine bituminose anche trattate con vernice alluminio.

METODO APPLICATIVO-ISTRUZIONI

Preparazione del supporto

I supporti devono essere solidi, asciutti non inquinati da olio, polvere e altre sostanze.

Il **PRIMER FIX** è un prodotto pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione. A seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a rullo e pennello, ed eventualmente a spruzzo mediante pompa AIRLESS.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

- Colore	bianco
- Peso specifico	1,100 ± 0,1 kg/dm ³
- Secco al tatto	1 ora
- Ricopertura	Max 12 ore (min 4 ore)
- Condizioni per l'utilizzo	Temperatura compresa tra +5° C e +35° C
- Punto di infiammabilità	> 100° C
- Solvente per la pulizia attrezzi:	acqua

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE

PRIMER FIX, è irritante per contatto con la pelle, gli occhi e per ingestione. Si raccomanda quindi l'uso di guanti impermeabili, mascherine antipolvere ed occhiali a protezione completa. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e se persiste l'irritazione consultare un medico. Alla fine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua tutta l'attrezzatura.

La temperatura d'impiego è compresa tra +5° C e +35° C; nel periodo invernale è necessario prendere le opportune precauzioni affinché la temperatura ambiente non scenda sotto i +5° C nelle prime 24 ore.

PRIMER FIX deve essere usato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei.

RESA E CONFEZIONI

Consumi	0,100 litri/mq Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.
Confezioni	Confezioni da: 1 litro 5 litri 14 litri
Stabilità nelle confezioni originali	12 mesi in ambienti asciutti

VOCE DI CAPITOLATO

Il **PRIMER FIX** è una resina acrilpoliuretanica modificata a base acqua, utilizzato prima di ogni applicazione di altri prodotti resinosi, dove è richiesta una maggiore adesione. Il prodotto viene utilizzato prevalentemente su supporti poco assorbenti tipo gres, ceramiche, marmi, travertino, vetromattone e guaine bituminose anche trattata con vernice alluminio.

Il prodotto dovrà avere un peso specifico pari a circa 1,100 kg/dm³ e dovrà essere secco al tatto dopo 1 ora. Il suo punto di infiammabilità deve essere >100° C.

Il **PRIMER FIX** sarà applicato a rullo, a pennello o a spruzzo (pompa airless), avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale, stimato in circa 0,100 litri/mq a seconda del supporto.

DATI TECNICI

Colore	bianco
Peso specifico	1,100 ± 0,1 kg/dm ³
Secco al tatto	1 ora
Ricopertura	max 12 ore min 4 ore
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto
Confezioni da:	1 litro 5 litri 14 litri
Consumo	0,100 litri/mq
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35°C

Rilevazione dati a temperatura e umidità controllata, in assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- proteggere le superfici dal sole battente e dal vento
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- impiegare solo su supporti resistenti, compatti, puliti e liberi da polvere, calcinacci, sali incrostati o muffe.
- non applicare su sottofondi in gesso, scagliola, su elementi in legno, metallo o plastica.
- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere leganti o inerti che andrebbero a compromettere i requisiti tecnici del materiale.
- il prodotto messo in opera deve essere protetto per almeno 48 ore da pioggia, dilavamenti, gelate e da evaporazioni repentine prodotte da sole battente o forte ventilazione; temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C nelle 24 ore successive alla posa possono pregiudicare le prestazioni finali del prodotto.
- per quanto non previsto consultare il sito internet www.rasitaliapremix.com

I dati tecnici sopra riportati sono basati sull'attuale nostra migliore conoscenza del prodotto. Eventuali ulteriori informazioni possono esser richieste al nostro servizio di Assistenza Tecnica.