

Primer Acril-poliuretano

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: RESIN FIBER A (Primer Acril-poliuretano)

Denominazione ulteriore: Collante a base di resine acril-poliuretano in emulsione acquosa.

Produttore: Premat srl - Via San Marco in Lamis Km 0.2 - 71011 Apricena FG

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 0882 641016

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

RESIN FIBER A è un collante a base di resine acril-poliuretano in emulsione acquosa utilizzato per l'incollaggio al supporto del Tessuto in Fibra di Vetro di grammatura da 300 gr/mq.

L'applicazione del Tessuto al supporto permette di:

- avere una perfetta stabilità di qualsiasi supporto, anche quelli più dissestati,
- di preparare il supporto all'applicazione della guaina liquida impermeabilizzante.

Dopo il fissaggio del Tessuto a supporto (il fissaggio avviene ad asciugatura completa del Resin Fiber A) si può procedere all'applicazione degli impermeabilizzanti liquidi come, Resin Fiber B o Polielastik.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido a bassa viscosità

Peso specifico = 1.1 Kg/dm³

Residuo secco = 45%

Viscosità a 23°C* = 2000- 5000 mPa.s

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 30 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 0.5 g/l di prodotto pronto all'uso

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 10'

Al tatto: 25' Apparente

completo: 2 ore

ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless). Pronto all'uso

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Il sottofondo deve essere asciutto e pulito, nonché esente da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili. È consigliata, per una maggiore pulizia del supporto, l'applicazione di una primissima mano di Primer Fibra diluito in rapporto 1: 5 con acqua pulita.

Incollare il tessuto sul supporto saturandolo con il primer (consumo circa 600 gr/mq). Lasciare asciugare e proseguire con l'applicazione delle due mani di Impermeabilizzante liquido (Resin Fiber B, si prega di far riferimento alla scheda tecnica per l'applicazione).

CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare; comunque può variare tra i 600-700 gr/mq.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: 5°C ÷ 30°C

Stabilità nelle confezioni originali: 12 mesi

Confezionamento: latte da Lt 18

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperatura compresa fra +5°C e +35°C. Non applicare il prodotto su supporti umidi e in caso di pioggia. Il prodotto teme il gelo.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Premat srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.

www.rasitaliapremix.com

Distribuito da:
PREMAT srl

Stabilimento e uffici:
Via San Marco km. 0,2 - 71011 APRICENA (FG)
Tel. 0882.641016
info@rasitaliapremix.com