

Resina Acril-poliuretantica

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: RESIN FIBER B (Resina Acril-poliuretantica elastica all'acqua)
Produttore: Premat srl - Via San Marco in Lamis Km 0.2 - 71011 Apricena FG.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 0882 641016

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Impermeabilizzante liquido colorato in emulsione acquosa ad elevatissima elasticità e rapida essiccazione; a base di resine Acril-poliuretantiche ibride reticolabili ai raggi ultravioletti.

Resiste ai ristagni d'acqua. Resiste ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione.

Buona Pedonabilità.

La Resin Fiber B è utilizzata nel Sistema Fibra ideato da Premat srl.

Tale sistema è utilizzato per impermeabilizzare qualsiasi tipo di supporto in particolare per supporti dissestati dove c'è bisogno di regolarizzare il supporto prima dell'impermeabilizzazione. Il sistema prevede l'incollaggio al supporto del Tessuto in fibra di vetro da 300 gr/mq con Resin Fiber A (si veda scheda tecnica del primer per le istruzioni di incollaggio) e due applicazioni di Resina Fiber B.

Grazie alla sua elevata elasticità la rende resistente anche nei climi più rigidi.

Ha conseguito il marchio CE.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Pasta pigmentata viscosa

Peso specifico = $1,5 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$

Residuo secco = $72 \pm 2\%$

Viscosità a 23°C* = 0.55 Pa·s

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 140 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 80 g/l di prodotto pronto all'uso

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23 °C E 50% UR

In superficie: 30'

Al tatto: 1 ora

In profondità: 4 ore

ATTREZZATURE

Applicare a rullo, spatola, pennello o spruzzo (airless).

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. Su superfici cementizie, che normalmente spolverano, è opportuno dare una prima mano del RESIN FIBER A diluito con acqua in un rapporto 1 a 5. Si consiglia di astenersi dall'applicazione in condizioni o previsioni di pioggia e con temperature inferiori ai -5°C. Pronto all'uso.

CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie. Esso è stimato in ca. 1.5-2 Kg /mq in due mani.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: 5 °C ÷ 30 °C.

Stabilità nelle confezioni originali: 12 mesi

Confezionamento: latte da 20 Kg. Il prodotto teme il gelo.

COLORI

Grigio, bianco, rosso, verde.

AVVERTENZE

Applicare a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C

Evitare l'applicazione diretta su superfici umide o in presenza di controspinta di umidità o su massetti alleggeriti

Per applicazioni su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi

Predisporre, ove necessario, esalatori di vapore

Eventuali giunti di dilatazione vanno trattati anticipatamente e separatamente dall'impermeabilizzazione

Gli strati di Resin Fiber B, non completamente essiccati, vengono danneggiati dall'azione di: pioggia, rugiada e nebbia.

Prima di applicare il secondo strato assicurarsi che il primo sia completamente asciutto.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Premat srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.

www.rasitaliapremix.com

Distribuito da:
PREMAT srl

Uffici:
Via San Marco km. 0,2 - 71011
APRICENA (FG)
Tel. 0882.641016
info@rasitaliapremix.com